



【 LGE100 】

日射

透過率	反射率	吸収率
44%	13%	43%

可視光線

紫外線

透過率	反射率	遮蔽率
50%	15%	99%

遮蔽係数

熱還流率

日射熱取得率

破壊強度

0.64	5.84	0.56	35kg
------	------	------	------

数値は測定値であり、保証値ではありません。予告なく変更する場合がございます。
LLumar®は米国CPFilms Inc.の米国および/またはその他の国における登録商標または商標です。

株式会社 ライフガードジャパン
東京都世田谷区玉堤1-20-1
TEL: 0120-8-50971
URL: <http://www.lgjapan.jp/>